



Иссинский КСМ

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ИССИНСКИЙ КОМБИНАТ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

Юридический и почтовый адрес: 442710, Пензенская обл., Иссинский район, р.п. Исса, ул. Горная, д. 110А;  
 тел/факс /841-44/ 2-17-60, 2-18-47; E-mail: kcm-issa@mail.ru;  
 ИНН 5814002750 КПП 581401001 ОГРН 1025800858566 Р/С 40702810912240000668 Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Нижнем Новгороде г. Нижний Новгород К/С 30101810200000000837 БИК 042202837

**Паспорт качества № \_\_\_\_\_  
 на порошок минеральный неактивированный марки МП-2  
 ГОСТ 32761-2014**

**Наименование сырья, применяемого для приготовления порошка:** отходы фракции 0-10 мм после дробления карбонатных горных пород при производстве щебня

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Потребитель \_\_\_\_\_

Количество (тонн) \_\_\_\_\_

*Качественные показатели:*

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32761-2014	Фактические показатели
1.	Зерновой состав, % по массе, не менее		
	- мельче 2 мм	100	100
	- мельче 0,125 мм	85	89,22
	- мельче 0,063 мм	70	78,24
2.	Пористость, % не более	35	32,5
3.	Битумоемкость, г, не более	65	51,4
4.	Влажность, % по массе, не более	1,0	0,5
5.	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом, %, не более	2,5	1,2
6.	Содержание полуторных окислов, % по массе, не более	1,7	0,36
7.	Истинная плотность, г/см <sup>3</sup>	Не нормируется	2,74
8.	Средняя плотность, г/см <sup>3</sup>	Не нормируется	1,81
9.	Объёмный насыпной вес, кг / м <sup>3</sup>		1300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (A <sub>эфф.</sub> ), Бк / кг	Не более 370	27,7 ±9,8

**Дата изготовления: МАЙ 2022 г.**

**Транспортировка и хранение:** порошок транспортируется в цементовозах, контейнерах; порошок хранят в бункерах или в силосных хранилищах.

Срок хранения не более 1 года.

Начальник ОТК и лаборатории \_\_\_\_\_

/М.Н. Козлова/

